

Общество с ограниченной ответственностью

"ЛАНТЕРНА"

ООО "ЛАНТЕРНА", ИНН 5044137971, КПП 504401001, 141533, Московская область, г.о. Солнечногорск,
д. Кочугино, тер Промышленная Зона Кочугино, строение 38

ПАСПОРТ НА БАЛКУ ОПЛАЛУБКИ

Характеристики	Ед. изм.	Балка БДК
Геометрические параметры		
Высота	мм	200
Толщина полки	мм	40
Ширина полки	мм	80
Толщина стенки	мм	24
Вес 1 п.м. изделия	кг	не более 5,2
Древесина для полок (порода/сорт)	Древесина Хвойных пород (ель, сосна 1-2 сорт)	
Применение древесины импортных поставщиков (наименование)/собственная обработка	Собственная обработка	
Влажность древесины	%	12 +/- 2
Сращивание по длине	В зависимости от длины балки, Фанера	
Применяемая стенка		
Толщина стенки	мм	24
Количество врезок зуба стенки в полку	шт	2
Глубина врезки зуба	мм	13
Клей	FOLCO LIT x 3000	
Краска	Желтая краска для деревянных балок с пропиткой	
Прочностные характеристики		
Разрушающий момент при поперечном изгибе	кН/м	5,94
Разрушающая нагрузка на сжатие балки вертикальной силой в месте опоры	кН	13,12
Прочность клеевых соединений	Н	Согласно EN 13377
Наличие маркировки	По требованию Заказчика возможна маркировка	
Гарантийные обязательства при правильном хранении и правильной эксплуатации	12 месяцев	
Модуль упругости	6000 МПа	
Оборачиваемость балки при правильной эксплуатации	20-40 циклов	

Генеральный директор



М.Ю. Новиков